

MANHATTAN

Typ kůže:	hovězina
Původ:	Evropský a ne-Evropský
Tloušťka:	1,3 - 1,5 mm
Velikost:	3,8 - 4,2 m2
Činění	chromové soli
Barvivo:	anilinové
Povrchová úprava:	pigmentovaná
Vzhled:	pololesk

Specifikace*

Analýza	Zkušební metoda	Měrná jednotka	Doporučená hodnota
Stálobarevnost při stírání za sucha – 500 cyklů	UNI EN ISO 11640 UNI EN ISO 11641	Šedá stupnice	4
Stálobarevnost při stírání za mokra 250 cyklů	UNI EN ISO 11640 UNI EN ISO 11641	Šedá stupnice	3/4
Stálobarevnost v alkalickém potu – 80 cyklů	UNI EN ISO 11640 UNI EN ISO 11641	Šedá stupnice	3/4
Adheze povrchové úpravy	UNI EN ISO 11644	N/cm	2
pH	UNI EN ISO 4045	-	3,2
Odolnost proti roztržení	UNI EN ISO 3377-1	N	20
Stálobarevnost na světle xenotest	UNI EN ISO 105 B02	Modrá stupnice	4
Bílá barva	UNI EN ISO 105 B02	Modrá stupnice	3
Hořlavost	UNI EN 1021-1:2006	-	Není vznětlivá
Hořlavost	UNI EN 1021-2:2006	-	Není vznětlivá

*Všechny předložené výsledky zkoušek jsou získány oficiálními metodami na nedotčené kůži.

Případné další testy prováděné po použití kůže musí být odsouhlaseny výrobcem a kupujícím

new pel company S.r.l. | Viale Vicenza, 56 | C.P. 43 | 36071 ARZIGNANO (VI) Italy | Tel. +39 0444 542258 r.a. | Fax +39 0444 674255

E-mail: info@newpel.com | www.newpel.com | C.F. e P. IVA IT 00884830241 | R.E.A. 190592/VI | Cap. Soc. € 1.300.000 int. Vers.