

PANAMA

| | |
|-------------------|----------------------------|
| Typ kůže: | hovězina |
| Původ: | Evropský i ne-Evrospký |
| Tloušťka: | 1,0 - 1,2 mm |
| Velikost: | 3,8 - 4,2 m2 |
| Činění: | chromové soli |
| Barvivo: | anilinové barvivo |
| Povrchová úprava: | pigmentovaná |
| Vzhled: | vintage/nabuck (zastaralý) |

Specifikace*

| Analyza | Zkušební metoda | Měrná jednotka | Doporučená hodnota |
|--|--------------------------------------|----------------|--------------------|
| Stálobarevnost při stírání za sucha – 50 cyklů | UNI EN ISO 11640 UNI EN ISO 11641 | Šedá stupnice | 2/3 |
| Stálobarevnost při stírání Za mokra – 20 cyklů | UNI EN ISO 11640 UNI EN ISO 11641 | Šedá stupnice | 3 |
| Adheze povrchové úpravy | UNI EN ISO 11644 | N/cm | 2 |
| pH | UNI EN ISO 4045 | - | 3,2 |
| Odolnost proti přetržení | UNI EN ISO 3377-1 | N | 20 |
| Stálobarevnost na světle xenotest | UNI EN ISO 105 B02 | Modrá stupnice | 3 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

*Všechny předložené výsledky zkoušek jsou získány oficiálními metodami na nedotčené kůži. Případné další testy prováděné po použití kůže musí být odsouhlaseny výrobcem a kupujícím

new pel company S.r.l. | Viale Vicenza, 56 | C.P. 43 | 36071 ARZIGNANO (VI) Italy | Tel. +39 0444 542258 r.a. | Fax +39 0444 674255

E-mail: info@newpel.com | www.newpel.com | C.F. e P. IVA IT 00884830241 | R.E.A. 190592/VI | Cap. Soc. €1.300.000 int. Vers.