

## LOUVRE

---

### TECHNICKÉ PARAMETRY KŮŽE

<b>Typ kůže:</b>	hovězina
<b>Původ:</b>	evropský
<b>Tloušťka:</b>	0,9 – 1,1 mm
<b>Průměrná velikost:</b>	4,0 – 4,3 m <sup>2</sup>
<b>Činění:</b>	chromové soli
<b>Barvivo:</b>	anilinové barvivo
<b>Povrchová úprava:</b>	semi-anilin
<b>Vzhled:</b>	dvou tónový efekt

### TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

Analýza	Zkušební metoda	Měrná jednotka	Doporučená hodnota
<b>Stálobarevnost při stírání za sucha – 500 cyklů</b>	UNI EN ISO 11640 UNI EN ISO 11641	Šedá stupnice	4
<b>Stálobarevnost při stírání za mokra – 250 cyklů</b>	UNI EN ISO 11640	Šedá stupnice	3/4
<b>pH</b>	UNI EN ISO 4045	–	3,2
<b>Odolnost proti přetržení</b>	EN ISO 3377-1	N	20
<b>Stálobarevnost na světle xenotest</b>	UNI EN ISO 105 B02	Modrá stupnice	4

Všechny předložené výsledky zkoušek jsou získány oficiálními metodami na nedotčené kůži. Případné další testy prováděné po použití kůže musí být odsouhlaseny výrobcem a kupujícím.